

# タイル用接着剤一覧

製品名		ネバット耐水	バンノー	スーパーユニ	セメンパワー	
用途		内装壁	内装壁床	内外装壁床	内外装壁床	
ホルムアルデヒド放散区分 F★★★★登録		F★★★★ JAIA 008694	F★★★★ JAIA 008697	F★★★★ NSK 2004004	F★★★★ JAIA 008701	
4VOC基準適合 登録		JAIA 402527	JAIA 402532		JAIA 402531	
主成分 (用意していただくもの)		アクリル樹脂エマルジョン	エポキシ樹脂	粉末型アクリル樹脂、セメント (水)	アクリル樹脂エマルジョン (セメント)	
タイルの種類	半磁器質タイル	●	●	●	●	
	磁器質タイル	●	●	●	●	
	大型タイル	×	●	●	●	
	大理石等の石材	×	●	●	●	
	ガラスモザイク	×	●	●	●	
適用下地	合板	●	●	●	●	
	FRP ※FRP防水には使用不可	×	●	● Aプライマー処理必要	● Aプライマー処理必要	
	珪カル板、ALC板	● Aプライマー処理必要	● Aプライマー処理必要	● Aプライマー処理必要	● Aプライマー処理必要	
	鉄板、ガラス板	×	●	×	×	
	ステンレス	×	●	×	×	
	タイル オン タイル	×	●	●	●	
適用場所	台所、トイレ、洗面所	●	●	●	●	
	一般浴室の壁	●	●	●	●	
	業務用浴室の壁	×	●	●	●	
	外装の壁	×	●	●	●	
	床	×	●	●	●	
塗布後の貼付け時間(23°C) 温度、下地、風等の条件で異なります		30分以内	40分以内	20分以内	20分以内	
標準使用量 (kg/m <sup>2</sup> )	クシ目	1.0kg~1.2kg	1.2kg~2.0kg	3.0kg~5.0kg	3.0kg~5.0kg	
	団子貼り	-	2.0kg~5.0kg	2.0kg~5.0kg	2.0kg~5.0kg	
A/B混合比 (重量比)		-	1/1	スーパーユニ20kg/水4.5kg~5.5kg	セメンパワー1kg/セメント0.8kg~1kg	
重量・荷姿	20kg缶	-	A主剤10kgB硬化剤10kg缶セット	1セット入り1ケース	20kg缶	-
	5kg缶	4缶入り1ケース	A主剤5kgB硬化剤5kg缶セット	2セット入り1ケース	5kg缶	4缶入り1ケース
	1kgチューブ	12本入り1ケース	A主剤250gB硬化剤250gチューブセット	12セット入り1ケース	-	-

# パートナー・スーパーユニ・セメンパワー比較表①

製品名		パートナー	スーパーユニ	セメンパワー
用途		内装壁床	内外装壁床	内外装壁床
ホルムアルデヒド放散区分 F★★★★登録		F★★★★ JAIA 008699 (液体)	F★★★★ NSK 2004004	F★★★★ JAIA 008701
4VOC基準適合 登録		JAIA 402530 (液体)		JAIA 402531
主成分 (用意していただくもの)		アクリル樹脂エマルジョン、セメント (水)	粉末型アクリル樹脂、セメント (水)	アクリル樹脂エマルジョン (セメント)
タイルの種類	半磁器質タイル	●	●	●
	磁器質タイル	●	●	●
	大型タイル	●	●	●
	大理石等の石材	●	●	●
	ガラスモザイク	●	●	●
適用下地	合板	●	●	●
	FRP ※FRP防水には使用不可	● Aプライマー処理必要	● Aプライマー処理必要	● Aプライマー処理必要
	珪カル板、ALC板	● Aプライマー処理必要	● Aプライマー処理必要	● Aプライマー処理必要
	鉄板、ガラス板	×	×	×
	ステンレス	×	×	×
	タイル オン タイル	●	●	●
適用場所	台所、トイレ、洗面所	●	●	●
	一般浴室の壁	●	●	●
	業務用浴室の壁	●	●	●
	外装の壁	●	●	●
	床	●	●	●
塗布後の貼付け時間(23°C) 温度、下地、風等の条件で異なります		20分以内	20分以内	20分以内
標準使用量 (kg/m <sup>2</sup> )	クシ目	3.0kg~5.0kg	3.0kg~5.0kg	3.0kg~5.0kg
	団子貼り	2.0kg~5.0kg	2.0kg~5.0kg	2.0kg~5.0kg
A/B混合比 (重量比)		パートナー 粉体20kg/液体3kg/水3kg	スーパーユニ 20kg/水4.5kg~5.5kg	セメンパワー 1kg/セメント0.8kg~1kg
重量・荷姿	23kgセット	-	20kg袋	20kg缶
	[粉体20kg/液体3kg]	-	2kg袋	5kg缶
	-	-	10袋入り1ケース	4缶入り1ケース

# パートナー・スーパーユニ・セメンパワー比較表②

破断の位置 G:下地 GA:接着剤層とモルタル平板の界面 AB:接着剤層とタイルの界面 A:接着剤

試験項目	品名	パートナー				スーパーユニ				セメンパワー				
		1回目	2回目	3回目	平均	1回目	2回目	3回目	平均	1回目	2回目	3回目	平均	
モルタル下地	接着強さ(N/mm <sup>2</sup> )	2.0	2.3	2.2	2.2	1.5	1.1	1.3	1.3	2.7	2.3	2.6	2.5	
	破断状態	A	A	A		A	A	A		A	A	A		
合板下地	接着強さ(N/mm <sup>2</sup> )	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.9	1.1	0.8	
	破断状態	G	G	G		G	G	G		G	G	G		
珪カル板下地	Aプライマー塗布	接着強さ(N/mm <sup>2</sup> )	1.5	1.2	1.5	1.4	1.3	1.2	1.3	1.3				
		破断状態	G	G	G		G	G	G					
	プライマー処理なし	接着強さ(N/mm <sup>2</sup> )	0.4	0.5	0.5	0.5	1.0	0.8	0.8	0.9				
		破断状態	G	G	G		A	A	A					
強度レベル		A+				A				S				
特長	水と液体と粉を混ぜると施工できます		水で練るだけで施工できます				セメントと液体を 1：1で練るだけで施工できます							
			水の量を調整するだけで 色んなタイルが貼れます				どんなセメントでもOK							
			必要な分だけ使えるから経済的です											
			下地が濡れていても施工できます											
			大型タイルも貼れる強力接着剤です											
		骨材入りです												