

タイル用接着剤一覽表

製品名		ネパット 耐水	ビック ボンド	ベタボン スーパー	ユニーク セラミック ボンド 631	パンノー	徳用石材用 パンノー	セメン パワー	パートナー 灰・白	スーパーユニ 灰・白
用途		内装壁	内装壁	内装壁	内装壁	内装壁床	内装壁床	内外装壁床	内外装壁床	内外装壁床
JIS区分、 UR都市機構適合資材		JIS A 5548 タイプII	JIS A 5548 タイプII	JIS A 5548 タイプII	JIS A 5548 タイプI UR都市機構適合資材	JIS A 5548 タイプI UR都市機構適合資材	—	—	—	—
ホルムアルデヒド放散区分 F☆☆☆☆登録		F☆☆☆☆ JAIA 008694	F☆☆☆☆ JAIA 008695	F☆☆☆☆ JAIA 008696	F☆☆☆☆ JAIA 008698	F☆☆☆☆ JAIA 008697	F☆☆☆☆ JAIA 008900	F☆☆☆☆ JAIA 008701	F☆☆☆☆ JAIA 008699 液体	F☆☆☆☆ GERI 第12-0001号
4VOC基準適合登録		JAIA 402527	JAIA 402528	JAIA 402529	—	JAIA 402532	JAIA 402533	JAIA 402531	JAIA 402530 液体	—
主成分 ()は用意してもらう物		アクリル樹脂 エマルジョン	アクリル樹脂 エマルジョン	アクリル樹脂 エマルジョン	エポキシ変性 合成ゴム ラテックス	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂	アクリル樹脂 エマルジョン (セメント)	アクリル樹脂 エマルジョン + セメント (水)	粉末 アクリル樹脂 + セメント (水)
タ イ ル の 種 類	半磁器質タイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	磁器質タイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	大型タイル	×	●	●	×	●	●	●	●	●
	大理石等の石材	×	×	×	×	●	●	●	●	●
	ガラスモザイク	×	×	×	×	●	●	●	●	●
適 用 下 地	モルタル、ベニヤ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FRP FRP防水には使用できません	×	×	×	●	●	●	Aプライマー処理必要	Aプライマー処理必要	Aプライマー処理必要
	珪カル板、 ALC板	● Aプライマー処理必要	● Aプライマー処理必要	● Aプライマー処理必要	● Aプライマー処理必要	● Aプライマー処理必要	● Aプライマー処理必要	● Aプライマー処理必要	● Aプライマー処理必要	● Aプライマー処理必要
	鉄板、ガラス板	×	×	×	×	●	●	×	×	×
	ステンレス	×	×	×	×	●	●	×	×	×
	タイルオンタイル	×	×	×	×	●	●	●	●	●
適 用 場 所	台所、トイレ、洗面所	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	一般浴室の壁	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	業務用浴室の壁	×	×	×	×	●	●	●	●	●
	外装の壁	×	×	×	×	●	●	●	●	●
	床	×	×	×	×	●	●	●	●	●
塗布後の貼付け時間(23℃ 温度、下地、風等の条件で異なります)		30分以内	30分以内	30分以内	30分以内	40分以内	30分以内	20分以内	20分以内	20分以内
1㎡の 標準使用量	クシ目	1.0kg ~ 1.2kg	1.2kg ~ 2.0kg	1.8kg ~ 2.2kg	約 1.2kg	1.2kg ~ 2.0kg	1.2kg ~ 2.0kg	3.0kg ~ 5.0kg セメントと混合した値	3.0kg ~ 5.0kg	3.0kg ~ 5.0kg
	団子貼り	—	—	—	—	2.0kg ~ 5.0kg	2.0kg ~ 5.0kg	2.0kg ~ 5.0kg	2.0kg ~ 5.0kg	2.0kg ~ 5.0kg
A/B 混合比 (重量比)		—	—	—	1 / 1	1 / 1	1 / 1	セメント 0.8kg ~ 1kg / センパワー 1kg	粉体 20kg / 液体 3kg / 水 3kg	粉体 20kg / 水 4.5kg ~ 5.5kg
重量・荷姿		20kg 缶 5kg 缶 1kg チューブ 500g PE瓶	20kg 缶 5kg 缶	20kg 缶 5kg 缶	A, B各 20kg 缶	A, B各 10kg 缶 A, B各 5kg 缶 A, B各 1.5kg 缶 A, B各 250g 缶	A, B各 10kg 缶 A, B各 5kg 缶	20kg 缶 5kg 缶 1kg (セメント付)	23kg 紙袋 { 粉体 20kg 液体 3kg }	20kg 紙袋 2kg 袋